

3M

Fita Crepe Scotch®

2721N

Dados Técnicos**Abril/2012**

Substitui : Outubro/2004

Descrição do Produto

Fita de papel crepe especialmente tratado e adesivo balanceado à base de resina e borracha natural. Fita de papel resistente e boa adesão em diversos substratos, direcionada para aplicações industriais onde uma fita crepe de boa performance é requerida.

Característica do Produto

CONSTRUÇÃO

DORSO : Papel crepe de boa resistência especialmente tratado

ADESIVO : À base de borracha natural e resina

Propriedades Físicas

(Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação)

Adesão ao aço : 634 gf/19 mm de largura (33 N/100mm largura)

Resistência à tração : 5,3 kgf/19 mm de largura (273 N/100mm largura)

Alongamento na ruptura : 8,7 %

Espessura total : 0,16 mm

Gramatura do papel : 50 g/m²

Aplicações

- ◆ Mascaramento de pintura automotiva
- ◆ Mascaramento de pintura/envernizamento residencial (paredes, portas, janelas, esquadrias, etc...)
- ◆ Proteções diversas onde uma fita crepe é requerida
- ◆ Enfeixamento de peças leves, empacotamento leve, fixação de cartazes, trabalhos escolares, usos domésticos diversos, etc...
- ◆ Indicada para uso em geral onde uma fita crepe de boa performance é requerida

Cuidados/Precauções

- ◆ Esta fita não deve ficar exposta ao sol e ou à intempéries
- ◆ Não recomendamos o uso para isolamento elétrica
- ◆ Para uma boa adesão a fita deve ser pressionada sobre a superfície seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes
- ◆ Esta fita é recomendada para uso em até **90°C e 40 minutos** de exposição

Armazenagem/Estocagem

Validade : Para obter o melhor desempenho, mantenha o produto estocado nas condições de 20 - 25 °C e 50 - 55% de umidade relativa. Nestas condições o produto tem até 2 (dois) anos de validade da data de fabricação impressa na arruela.

Características	Benefícios
Dorso de papel crepe especialmente tratado	<ul style="list-style-type: none">- boa resistência- impermeável à primers, tintas, solventes, umidade, etc...- maior conformabilidade- fácil desenrolamento- boa performance geral
Adesivo balanceado à base borracha natural e resina	<ul style="list-style-type: none">- boa adesão- fácil remoção da superfície- remoção limpa sem deixar resíduos- boa resistência ate 90°C/40 minutos



Fitas Industriais - PPSD
3M do Brasil Ltda.
Fone 0xx19 3838 7000
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13181-900

Serviço Técnico

Fone 0xx19 3838 6627
Fax 0xx19 3838 6892
e-mail : vdferraz2@mmm.com